

Verarbeitungsrichtlinie

Um ein gleichmäßiges Fassadenbild zu erhalten ist es notwendig, die für das Bauvorhaben benötigte Gesamtmenge vor Ort zu haben und die Steine zu mischen. Dies ist die einzige Garantie für eine schöne Farbschattierung ohne störende Farbunterschiede.

Schneiden von Ziegeln mit geschlammter Oberfläche

Schneiden von Teilstücken, z.B. für den notwendigen Verbandsausgleich bzw. Tür- / Fensterausparungen oder Riemchen, kann im Trocken- / als auch im Nassschneideverfahren erfolgen.

Trockenschneideverfahren:

Bei dem Schneiden von Egersunder Ziegel Produkten mit geschlammten Oberflächen im Trockenschneideverfahren ist zu beachten, dass die Ziegel nach dem Schneiden durch geeignete Maßnahmen von der auf der Oberfläche sitzendem Schneidestaub z.B. durch Bürste, Wasser, Druckluft gereinigt werden.

Eine nicht ordnungsgemäße Reinigung kann dazu führen, dass sich der Schneidestaub in/auf der Oberfläche des Wasserstrichziegels dauerhaft absetzt und es dadurch zu Oberflächenfarbveränderungen der geschnittenen Steine kommen kann.

Nassschneideverfahren:

Bei dem Schneiden von Egersunder Ziegel Produkten mit geschlammten Oberflächen im Nassschneideverfahren ist zu beachten, dass der Wassertank der Nassschneidemaschine in regelmäßigen Abständen entleert bzw. gereinigt und mit frischem Wasser aufgefüllt wird.

Eine nicht regelmäßige/r Reinigung / Wasseraustausch kann dazu führen, dass sich der im Wasser gebundene Schneidestaub in/auf der Oberfläche des Wasserstrichziegels absetzt und es dadurch zu Oberflächenfarbveränderungen der geschnittenen Steine kommen kann.

Zur Vermeidung solcher Oberflächenfarbveränderungen sind die geschnittenen Steine direkt im Anschluss gründlich mit Wasser und ggf. Bürste zu reinigen / abzuwaschen.

Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne unsere Kundenbetreuung.

Telefon 0461 77 30 80
Mail verkauf@egersunder-ziegel.de

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von Egersunder Ziegel